



Specifications T&M 600 Actionback

Construction Structuur	Tufted 1/10" Velour Getuft 1/10" Velour	Pile density Pooldichtheid	Ca. 0,102 g/m ²	Size Afmetingen	2 m wide
Pile material Poolmateriaal	Polyamide 6 , BCF	Tuft density Aantal punten	Ca. 286.100 /m ²	Number of Colours Aantal Kleuren	Unlimited
Primarybacking Draagdoek	Polyester nonwoven	Classification Classificatie	EN1307 23/32 - LC3	Soundabsorption Geluidsabsorptie	/
Secondary backing Rugafwerking	Actionback	Fire resistance Brandgedrag	EN 13501-1 bfl-s1	Impact noise Geluids isolatie	ISO 140-8 25 dB β
Total weight Totaal gewicht	Ca. 1700 g/m ²	Fastnes to light Lichtechtheid	EN ISO 105-BO2 > 5	Thermal resistance Warmte doorlaatweerstand	/
Pile weight Poolgewicht	Ca. 600 g/m ²	Rubbing fastness Wrijfechtheid	EN ISO 105-X12 > 4-5	Colour fastness to water Waterechtheid	Oekotex ® 100 Change in colour: 4-5 Staining: 4
Pile above backing Nuttig poolgewicht	Ca. 472 g/m ²	Pile height Poolhoogte	Ca. 5 mm	Total height Totale dikte	Ca. 7 mm



T&M Nederland B.V.
www.textilesandmore.eu
info@textilesandmore.eu
+31(0)88 -166 90 00





Specifications T&M 1000

Construction Structuur	Tufted 1/10" Frisé Getuft 1/10" Frisé	Pile density Pooldichtheid	Ca. 0,161g/m2	Size Afmetingen	2 m wide
Pile material Poolmateriaal	Polyamide 6,6, HS Frisé	Tuft density Aantal punten	Ca. 232.600 /m2	Number of Colours Aantal Kleuren	Unlimited
Primarybacking Draagdoek	Polyester nonwoven	Classification Classificatie	EN1307 23/33-LC3	Soundabsorption Geluidsabsorptie	ISO 354 < 2,0 kV
Secondary backing Rugafwerking	Actionback	Fire resistance Brandgedrag	EN 13501-1 bfl-s1	Impact noise Geluids isolatie	ISO 140-8 27 dB β
Total weight Totaal gewicht	Ca. 2100 g/m2	Fastnes to light Lichtechtheid	EN ISO 105-BO2 > 5	Thermal ressiistance Warmte doorlaat weerstand	ISO 8302 0,074 m2 K/W
Pile weight Poolgewicht	Ca. 1000 g/m2	Rubbing fastness Wrijfechtheid	EN ISO 105-X12 > 5	Colour fastness to water Waterechtheid	Oekotex ® 100 Change in colour: 4-5 Staining: 4
Pile above backing Nuttig poolgewicht	Ca. 727 g/m2	Pile height Poolhoogte	Ca. 6 mm	Total height Totale dikte	Ca. 8 mm
Castor chairs suitability Rolstoelgeschiktheid	EN 985 Intensive use	Permanent antistatic Permanent antistatisch	ISO 6356 < 2,0 kV	Transversal resistance Doorgangs weerstand	ISO 10965 < 10..Ohm



T&M Nederland B.V.
www.textilesandmore.eu
info@textilesandmore.eu
+31(0)88 -166 90 00



TEXTILES & MORE

Luxury Print Carpets

T&M 1100



Specifications T&M 1100

Construction Structuur	Tufted 1/10" shine-Saxony Getuft 1/10" Glans Saxony	Pile density Pooldichtheid	/	Size Afmetingen	2 m wide
Pile material Poolmateriaal	Polyamide 6.6	Tuft density Aantal punten	Ca. 295 000 /m2	Number of Colours Aantal Kleuren	Unlimited
Primarybacking Draagdoek	Polyester nonwoven	Classification Classificatie	EN1307 23/33-LC3	Soundabsorption Geluidsabsorptie	EN ISO 10140 0,25
Secondary backing Rugafwerking	Felt backing, 100% Polyester	Fire resistance Brandgedrag	EN 13501-1 bfl-s1	Impact noise Geluids isolatie	ISO 140-8 27 dB β
Total weight Totaal gewicht	Ca. 2370 g/m2	Fastnes to light Lichtechtheid	EN ISO 105-BO2 > 5	Thermal resistance Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302 0,09m2 K/W
Pile weight Poolgewicht	Ca. 1200 g/m2	Rubbing fastness Wrijftechtheid	EN ISO 105-X12 > 4	Colour fastness to water Waterechtheid	Oekotex ® 100 Change in colour: 4-5 Staining: 4
Pile above backing Nuttig poolgewicht	Ca. 1170 g/m2	Pile height Poolhoogte	Ca. 5,5 mm	Total height Totale dikte	Ca. 7,5 mm



T&M Nederland B.V.
www.textilesandmore.eu
info@textilesandmore.eu
 +31(0)88 -166 90 00





Specifications T&M 1200AB

Construction Structuur	Tufted 1/10" Frisé Getuft 1/10" Frisé	Pile density Pooldichtheid	Ca.0.309 g/cm2	Size Afmetingen	2 m wide
Pile material Poolmateriaal	Polyamide 6,6, HS Frisé	Tuft density Aantal punten	Ca. 260.800 /m2	Number of Colours Aantal Kleuren	Unlimited
Primarybacking Draagdoek	Polyester nonwoven	Classification Classificatie	EN1307 23/33-LC3	Soundabsorption Geluidsabsorptie	ISO 354 0.15
Secondary backing Rugafwerking	Actionback	Fire resistance Brandgedrag	EN 13501-1 bfl-s1	Impact noise Geluids isolatie	ISO 140-8 27 dB β
Total weight Totaal gewicht	Ca. 2300 g/m2	Fastnes to light Lichtechtheid	EN ISO 105-BO2 > 5	Thermal resistance Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302 0,074 m2 K/W
Pile weight Poolgewicht	Ca. 1200 g/m2	Rubbing fastness Wrijfechtheid	Oekotex ® 100 5	Colour fastness to water Waterechtheid	Oekotex ® 100 Change in colour: 4-5 Staining: 4
Pile above backing Nuttig poolgewicht	Ca. 916 g/m2	Pile height Poolhoogte	Ca. 7 mm	Total height Totale dikte	Ca. 9 mm
Castorchairsuitability Rolstoegeschiktheid	EN 985 Intensive use	Permanent antistatic Permanent antistatisch	ISO 6356 < 2,0 kV	Transversal resistance Doorgangs weerstand	ISO 10965 < 1011Ohm



T&M Nederland B.V.
www.textilesandmore.eu
info@textilesandmore.eu
+31(0)88 -166 90 00






Specifications T&M 1300

Construction Structuur	Tufted 1/10" shine-Saxony Getuft 1/10" glans Saxony	Pile density Pooldichtheid	/	Size Afmetingen	2 m wide
Pile material Poolmateriaal	Polyamide 6.6	Tuft density Aantal punten	Ca. 210 000 /m ²	Number of Colours Aantal Kleuren	Unlimited
Primarybacking Draagdoek	Polyester nonwoven	Classification Classificatie	EN1307 23/33 - LC3	Soundabsorption Geluidsabsorptie	EN ISO 10140 0,25
Secondary backing Rugafwerking	Felt backing, 100% Polyester 300 g/m ²	Fire resistaince Brandgedrag	EN 13501-1 Bfl-s1	Impact noice Geluids isolatie	ISO 140-8 27 dB ß
Total weight Totaal gewicht	Ca. 2370 g/m ²	Fastnes to light Lichtechtheid	EN ISO 105-BO2 > 5	Thermal ressiistance Wamtedoorlaatweerstand	ISO 8302 Ca. 0,14 m ² K/W
Pile weight Poolgewicht	Ca. 1200 g/m ²	Rubbing fastness Wrijfechtheid	EN ISO 105-X12 > 4	Colour fastness to water Waterechtheid	EN ISO 105-X01 > 4
Pile above backing Nuttig poolgewicht	Ca. 1170 g/m ²	Pile height Poolhoogte	Ca. 10 mm	Total height Totale dikte	Ca. 12 mm



T&M Nederland B.V.
www.textilesandmore.eu
info@textilesandmore.eu
+31(0)88 -166 90 00





Specifications T&M 1700

Construction Structuur	Tufted 1/8" Wool Getuft 1/8" Wol	Pile density Pooldichtheid	/	Size Afmetingen	2 m wide
Pile material Poolmateriaal	100% New Zealand wool	Tuft density Aantal punten	Ca. 131.750 /m ²	Number of Colours Aantal Kleuren	Unlimited
Primarybacking Draagdoek	Bonar	Classification Classificatie	EN1307 23/33 - LC3	Soundabsorption Geluidsabsorptie	EN ISO 10140 0,25
Secondary backing Rugafwerking	Felt backing, 100% Polyester 300 g/m ²	Fire resistance Brandgedrag	EN 13501-1 Bfl-s1	Impact noise Geluids isolatie	ISO 140-8 27 dB β
Total weight Totaal gewicht	Ca. 3350 g/m ²	Fastnes to light Lichtechtheid	EN ISO 105-BO2 7	Thermal rersistence Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302 Ca. 0,18 m² K/W
Pile weight Poolgewicht	Ca. 1700 g/m ²	Rubbing fastness Wrijftechtheid	EN ISO 105-X12 > 4 / 5	Colour fastness to water Waterechtheid	Change in colour : 4-5 Staining : 3-4
Pile above backing Nuttig poolgewicht	Ca. 1150 g/m ²	Pile height Poolhoogte	Ca. 10 mm	Total height Totale dikte	Ca. 12 mm



T&M Nederland B.V.
www.textilesandmore.eu
info@textilesandmore.eu
+31(0)88 -166 90 00

